



## DYNOdamascus Black

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Текстурированное покрытие с эффектом чёрной дамасской стали
- Водоотталкивающие свойства
- Стабильность цвета
- Устойчивость к загрязнению

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки автомобилей  
(может применяться в других сферах)

### ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

- ✓ Плоские поверхности
- ✓ Простые изгибы
- ✓ Сложные криволинейные поверхности

### ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

### СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Гарантированные характеристики сохраняются при установке в течение 12 месяцев с даты производства. Рекомендуется использовать в первую очередь более ранние партии.

### ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

**Лаковый слой (текстурированный)**  
Обеспечивает эффект дамасской стали

**TPU**  
Отвечает за прозрачность и ударопрочность плёнки

**Клей, активируемый давлением**  
Упрощает монтаж

**Подложка**  
Защищает клей до начала установки плёнки

### ОБЩАЯ ТОЛЩИНА

205 ± 10 мкм

### ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

1630 × 185 × 180 мм

# STEK Paint Protection Film

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Температурный режим: 20 ± 2 °C (68 ± 4 °F)  
Влажность: 40–60 %

Рекомендации:

- ✓ Храните продукт в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении.
- ✓ Размещайте в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- ✓ Избегайте экстремальных температур (перегрева и замерзания).
- ✗ Не допускайте механических нагрузок — не кладите сверху тяжёлые предметы.

### СТРУКТУРА



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Глянцевость                                                                                                    | > 3 GU            |
| Самовосстановление                                                                                             | Стандарт          |
| Относительное удлинение до разрыва лакового слоя                                                               | > 60 мм           |
| Адгезия (30 мин)                                                                                               | > 1300            |
| Адгезия (24 часа)                                                                                              | > 1500            |
| Гидрофобность                                                                                                  | Водоотталкивающий |
| Старение (6500 Вт Xenon Arc, излучение 0,51 Вт/м² (340 нм), 65°C, влажность 50%, время воздействия 1000 часов) | Нет изменений     |

### РАЗМЕРЫ РУЛОНА

1524 мм × 10 м (60 дюймов × 33 фута)

\*Плёнка DYNOdamask имеет прозрачные вертикальные линии с интервалом 1,6 м или 2 м — в зависимости от длины рулона.

- Для рулонов длиной 9,6 м расстояние между линиями составляет 1,6 м.
- Для рулонов длиной 10 м расстояние между линиями составляет 2 м.

Наличие линий является технологической особенностью материала и не относится к дефектам.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные получены STEK Automotive в соответствии с внутренними стандартами и методами тестирования. Результаты могут варьироваться при использовании других методик испытаний.

Указанные значения являются ориентировочными и не могут служить основанием для сертификации продукции. Техническая информация содержит типовые характеристики продукта и не предназначена для проектных расчетов, если иное не оговорено отдельно. Испытания проводились при комнатной температуре (20 ± 2 °C).

Все вопросы гарантии и ответственности регулируются официальными условиями продажи. В случае споров применяются нормы действующего законодательства. Пользователь обязан самостоятельно оценить пригодность продукта для конкретного применения и несёт полную ответственность за его использование.

### ГАРАНТИЯ

- ✓ 12 лет — при условии корректного монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- ! Действительна только при соблюдении всех правил и условий, изложенных в документации.