



DYNOshield

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультраглянцевое покрытие
- Супергидрофобность
- Эффект самовосстановления
- Стабильность цвета
- Устойчивость к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки автомобилей
(может применяться в других сферах)

ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

- ✓ Плоские поверхности
- ✓ Простые изгибы
- ✓ Сложные криволинейные поверхности

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Гарантированные характеристики сохраняются при установке в течение 12 месяцев с даты производства. Рекомендуется использовать в первую очередь более ранние партии.

ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

- Защитный лайнер**
Защищает поверхность плёнки до монтажа
- Самовосстанавливающийся лаковый слой**
Обеспечивает гидрофобность и устойчивость к царапинам
- TRU**
Отвечает за прозрачность и ударопрочность плёнки
- Клей, активируемый давлением**
Упрощает монтаж
- Подложка**
Защищает клей до начала установки пленки

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

- 1830 × 185 × 180 мм
- 1630 × 185 × 180 мм
- 1330 × 185 × 180 мм
- 1030 × 185 × 180 мм
- 870 × 185 × 180 мм
- 730 × 185 × 180 мм
- 570 × 185 × 180 мм

STEK Paint Protection Film

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DYNOshield — наша флагманская антигравийная плёнка премиум-класса, отличающаяся исключительной долговечностью и надёжностью. Уникальное верхнее покрытие из нано-стекла, которое на молекулярном уровне соединяется с плёнкой в процессе производства, практически исключает необходимость использования дополнительных восков или защитных составов после установки.

DYNOshield обладает выраженными гидрофобными свойствами, высокой устойчивостью к повреждениям и способностью к самовосстановлению, эффективно защищая ЛКП автомобиля от царапин.

Покрытие также устойчиво к проколам, а благодаря УФ-стабильным клеям и ультратонкому глянцевому слою оно не желтеет со временем, обеспечивая безупречную защиту в любых условиях эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Температурный режим: 20 ± 2 °C (68 ± 4 °F)
Влажность: 40–60 %

Рекомендации:

- ✓ Храните продукт в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении.
- ✓ Размещайте в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- ✓ Избегайте экстремальных температур (перегрева и замерзания).
- ✗ Не допускайте механических нагрузок — не кладите сверху тяжёлые предметы.

СТРУКТУРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глянцевость	> 90 GU
Самовосстановление	Супер
Относительное удлинение до разрыва лакового слоя	> 60 мм
Адгезия (30 мин)	> 1300
Адгезия (24 часа)	> 1500
Гидрофобность	Супер
Старение (6500 Вт Xenon Arc, излучение 0,51 Вт/м² (340 нм), 65°C, влажность 50%, время воздействия 1000 часов)	Нет изменений

РАЗМЕРЫ РУЛОНА

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1524 мм × 30 м (60 дюймов × 100 футов) | 762 мм × 30 м (30 дюймов × 100 футов) |
| 1524 мм × 15 м (60 дюймов × 50 футов) | 610 мм × 30 м (24 дюйма × 100 футов) |
| 1220 мм × 30 м (48 дюймов × 100 футов) | 457 мм × 30 м (18 дюймов × 100 футов) |
| 914 мм × 30 м (36 дюймов × 100 футов) | |

ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные получены STEK Automotive в соответствии с внутренними стандартами и методами тестирования. Результаты могут варьироваться при использовании других методик испытаний.

Указанные значения являются ориентировочными и не могут служить основанием для сертификации продукции. Техническая информация содержит типовые характеристики продукта и не предназначена для проектных расчетов, если иное не оговорено отдельно. Испытания проводились при комнатной температуре (20 ± 2 °C).

Все вопросы гарантии и ответственности регулируются официальными условиями продажи. В случае споров применяются нормы действующего законодательства. Пользователь обязан самостоятельно оценить пригодность продукта для конкретного применения и несёт полную ответственность за его использование.

ГАРАНТИЯ

- ✓ 12 лет — при условии корректного монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- ! Действительна только при соблюдении всех правил и условий, изложенных в документации.